



LES «PLUS» PRODUIT

- Application manuelle ou mécanisée
- Produit polyvalent : collage, calage et sous-enduit
- Maniabilité, souplesse
- Bon lissage
- La référence du Marché



LES «PLUS» DÉVELOPPEMENT DURABLE

- Produit de la gamme ITE. Participe à la performance thermique des bâtiments

▼ MORTIER DE COLLAGE, CALAGE ET SOUS-ENDUIT POUR SYSTÈMES ITE DE LA GAMME PARISO

DÉFINITION

Mortier pour systèmes ITE sous forme de poudre à mélanger avec de l'eau, destiné :
 - au collage, au calage, à la réalisation du corps d'enduit et à la couche préparatoire des finitions peintures et MARBRI.
 - au collage des éléments décoratifs PARDECORS

SUPPORTS

Admissibles

En collage/calage :

Parois planes et verticales des bâtiments neufs ou anciens, aptes à recevoir une Isolation Thermique par l'Extérieur conformément aux dispositions du cahier du CSTB n°3035.

En corps d'enduit :

- Isolants des systèmes ITE : PSE blanc, graphité, laine de roche, fibre de bois
- Blocs coffrants en polystyrène expansé lisse, conformément aux dispositions du cahier du CSTB n°263-2.
- Anciens systèmes d'isolation par l'extérieur avec enduits minces à rénover après pelage.

Exclus

- Façades ou parties de façades exposées, inclinées de plus de 5° par rapport à la verticale.
- Toute partie de façade enterrée. Le niveau de départ du système sera conforme aux dispositions du CPT 3035 (en tenant compte des spécificités du chantier).

CARACTÉRISTIQUES

Poudre à base de ciment, de copolymère vinylique micronisé, de sables calcaires et siliceux et d'adjuvants spécifiques.

- MVA : $1,4 \pm 0,1$.
- Granulométrie maximale des charges : 1,5 mm.
- Taux de cendre à 450°C : $94 \pm 0,5 \%$
- Taux de cendre à 900°C : $92 \pm 0,5 \%$

MISE EN ŒUVRE

Elle doit être conforme aux spécifications des DTA des systèmes considérés et à celles du cahier CSTB n°3035 ou des cahiers des charges PAREXLANKO dans le cas d'applications spécifiques.

Préparation du produit

- Gâchage : environ 5,1 litres par sac de 30 kg.
- Temps de repos : 5 min avant emploi.
- Attention : l'emploi du mortier ayant déjà effectué un début de prise (mortier rebattu) est interdit.

Matériel

- Malaxeur électrique à vitesse lente.
 - Lisseuse inox, plateau inox, plateau à mains.
 - Lisseuse crantée n° 12 (denture trapézoïdale de 7,2 mm).
 - Couteau à enduire.
 - Truelle.
 - Machine à projeter thermique ou électrique.
- Nettoyage du matériel à l'eau après application.

Consommation :

- Collage / calage : 2,6 kg/m² au minimum
- Sous enduit :

Isolant et Finition		Consommation
PSE	EHI GM / EHI GF	5,4 Kg/m ²
	Autres	4,5 Kg/m ²
LR	EHI GM / EHI GF	6,0 Kg/m ²
	Autres	5,1 Kg/m ²

Couche préparatoire additionnelle des finitions peintures : 2 Kg/m².

Ces valeurs sont données à titre indicatif.

APPLICATION

Le mortier MAITE est destiné aux types d'applications suivants :

- le collage de l'isolant soit par plots (16 plots/m²), soit par boudins, soit en plein, surface d'encollage mini 20%.
- le calage de l'isolant par plots,
- la réalisation du corps d'enduit armé des systèmes ITE considérés,
- collage PARDECORS

Corps d'enduit armé

- Appliquer en 1 ou 2 couches avec marouflage d'armature(s) conformément aux spécifications des DTA des systèmes, à celles du cahier du CSTB n°3035, en tenant compte des conditions d'exposition, aux chocs et selon la finition retenue.
- Utiliser la lisseuse crantée n°12 afin d'assurer une épaisseur régulière de 3 mm à l'état sec.
- Le MAITE sera laissé cranté pour finition EHI GM / EHI GF et lissé pour toutes les autres finitions.

CONDITIONNEMENT

- Sac de 30 kg : 2 plis papier et 1 pli polyéthylène.

PALETTISATION

- Palette perdue houscée de 1,2 tonne.

CONSERVATION

12 mois à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert et stocké à l'abri de l'humidité.

GARANTIE

- R.P. fabricant.

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

- Agrément Technique Européen PAREXLANKO
- Document Technique d'Application PAREXLANKO
- Agrément Technique PAREXLANKO
- Cahier du CSTB n°3035
- Cahier du CSTB n°263-2 d'octobre 1985.

ASSISTANCE TECHNIQUE : La Société ParexGroup S.A. assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

Documentation Technique oct 2013 - La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier si cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente - Mise à jour consultable sur www.parexlanko.com.